

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
SEPLITE® LX67HC

Гелевый слабоосновный полиакриловый
анионит



Описание

SEPLITE® LX67HC представляет собой слабоосновную анионообменную смолу гелевого типа на акриловой матрице.

Специальная матрица обеспечивает ему превосходные свойства при извлечении природных органических веществ из воды или водных растворов.

LX67HC отличается прочной матрицей, высокой производительностью и отличной эффективностью регенерации.

Физическая термическая стабильность и высокая механическая прочность делают его идеальным для многих применений, например, для водоподготовки, сахарной, фармацевтической и химической промышленности.

Физические и химические характеристики

Матрица	Гелевый сополимер акрилового типа
Внешний вид	Полупрозрачные сферы
Рабочая фракция 0,40 - 1,25 мм	95% мин.
Общая обменная ёмкость, г-экв./л	1.6 мин
Влагосодержание, %	55 - 65
Насыпная плотность, г/мл	0.70 - 0.80
Истинная плотность, г/мл	1.02 - 1.12
Целых частиц	95 мин.
Коэффициент однородности	1.6 макс.
Изменение объёма (своб.осн. на Cl ⁻)	25% макс.

Основные особенности и преимущества

- высокая рабочая ёмкость
- физическая и химическая стабильность
- превосходная эффективность регенерации



· ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОО "САНРЕЗИН (ГК) КО., ЛИМИТЕД" (ГОНКОНГ, КНР)
123001, г. Москва, Садовая-Кудринская ул., д. 25, 7 этаж.
Тел./факс: +7-495-1376622; Эл.почта: info@sunresin.ru
ИНН 9909657752/ КПП 774792001



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
SEPLITE® LX67HC

Гелевый слабоосновный полиакриловый
анионит



Меры предосторожности

Рекомендуется хранить ионообменные смолы в герметичной упаковке при температуре выше 0°C в сухом месте без прямого воздействия солнечных лучей.

Не допускается контакт ионообменных смол с сильными окислителями по причине протекания бурной реакции.

В случае контакта глаз со смолами немедленно промойте глаза большим количеством воды и проконсультируйтесь со специалистом.

Утилизация ионообменных смол должна производиться в соответствии с местными нормативными актами и законодательством.

Сухие ионообменные смолы будут набухать при увлажнении. Данный процесс может сопровождаться экзотермической реакцией.

Рассыпанные ионообменные смолы могут быть скользкими.

SEPLITE® and Monojet™ являются зарегистрированными торговыми марками Sunresin New Materials Co. Ltd., Xi'an

Предоставленная информация является общей и может быть изменена в зависимости от реальных условий эксплуатации. Для получения дополнительной информации о смолах SEPLITE®, пожалуйста, свяжитесь со специалистами SUNRESIN®.

Вся информация, изложенная в настоящем документе, предназначена только для справочных целей. Эта информация является общей описательной (вводной) информацией SUNRESIN и связанных с ней продуктов, технологий и услуг. Ничто из указанного выше не является гарантией компании SUNRESIN и ее аффилированных компаний в отношении продуктов, технологий и услуг в конкретных областях и условиях применения, если не указано иное. SUNRESIN и его аффилированные лица не несут никаких обязательств или ответственности за информацию, содержащуюся в настоящем документе. Заказчик несет ответственность за самостоятельную оценку соответствия информации конкретным требованиям Заказчика и обязан определить, разрешено ли использование данных продуктов, технологий и услуг законами и нормативными актами стран и соответствующих регионов. Ничто из вышеуказанного не может быть истолковано как рекомендация к использованию любого продукта в нарушение использования патента, товарного знака или прав интеллектуальной собственности, принадлежащих SUNRESIN или его аффилированным компаниям, если прямо не указано иное.



· ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОО "САНРЕЗИН (ГК) КО., ЛИМИТЕД" (ГОНКОНГ, КНР)
123001, г. Москва, Садовая-Кудринская ул., д. 25, 7 этаж.
Тел./факс: +7-495-1376622; Эл.почта: info@sunresin.ru
ИНН 9909657752/ КПП 774792001

