

Описание

SEPLITE® MC270 – это макропористая слабокислотная катионообменная смола, используется в промышленной водоподготовке и обработке органических растворов. Может применяться для сорбции тяжёлых металлов из сточных вод.

Эта смола обладает хорошей стойкостью к истиранию и очень устойчива к широко используемым химическим веществам.

Физические и химические характеристики

Структура матрицы	Полиакрилат-ДВБ, макропористая
Функциональная группа	Карбоновая кислота
Внешности	Сферические зёрна от светло-жёлтого до белого
Форма доставки	H ⁺
Рабочая фракция (мм)	0,315-1,25 (>95%)
Содержание влаги (%)	50-60
Насыпная плотность (г/л)	700 - 800
Истинная плотность (г/л)	1140 - 1200
Общая объёмная ёмкость (г-экв./л)	≥ 3.6
Коэффициент однородности	≤ 1.6
Изменение объёма H ⁺ → Na ⁺	≤ 90%

Основные особенности и преимущества

- высокая рабочая ёмкость
- физическая и химическая стабильность
- превосходная эффективность регенерации

Меры предосторожности

Рекомендуется хранить ионообменные смолы в герметичной упаковке при температуре выше 0°C в сухом месте без прямого воздействия солнечных лучей.

Не допускается контакт ионообменных смол с сильными окислителями по причине протекания бурной реакции.

В случае контакта глаз со смолами немедленно промойте глаза большим количеством воды и проконсультируйтесь со



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

SEPLITE® MC270

**Макропористый слабокислотный
катионит**



специалистом.

Утилизация ионообменных смол должна производиться в соответствии с местными нормативными актами и законодательством.

Сухие ионообменные смолы будут набухать при увлажнении. Данный процесс может сопровождаться экзотермической реакцией.

Рассыпанные ионообменные смолы могут быть скользкими.

SEPLITE® and Monojet™ являются зарегистрированными торговыми марками Sunresin New Materials Co. Ltd., Xi'an

Предоставленная информация является общей и может быть изменена в зависимости от реальных условий эксплуатации. Для получения дополнительной информации о смолах SEPLITE®, пожалуйста, свяжитесь со специалистами SUNRESIN®.

Вся информация, изложенная в настоящем документе, предназначена только для справочных целей. Эта информация является общей описательной (вводной) информацией SUNRESIN и связанных с ней продуктов, технологий и услуг. Ничто из указанного выше не является гарантией компании SUNRESIN и ее аффилированных компаний в отношении продуктов, технологий и услуг в конкретных областях и условиях применения, если не указано иное. SUNRESIN и его аффилированные лица не несут никаких обязательств или ответственности за информацию, содержащуюся в настоящем документе. Заказчик несет ответственность за самостоятельную оценку соответствия информации конкретным требованиям Заказчика и обязан определить, разрешено ли использование данных продуктов, технологий и услуг законами и нормативными актами стран и соответствующих регионов. Ничто из вышеуказанного не может быть истолковано как рекомендация к использованию любого продукта в нарушение использования патента, товарного знака или прав интеллектуальной собственности, принадлежащих SUNRESIN или его аффилированным компаниям, если прямо не указано иное.



· ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОО "САНРЕЗИН (ГК) КО., ЛИМИТЕД" (ГОНКОНГ, КНР)
123001, г. Москва, Садовая-Кудринская ул., д. 25, 7 этаж.
Тел./факс: +7-495-1376622; Эл.почта: info@sunresin.ru
ИНН 9909657752/ КПП 774792001

